Foam it Green® Tech Specs	STANDARD Fast Rise 202/602 *low-GWP	Slow Rise 202/602 *low-GWP	High Density 120/396 *low-GWP	Open Cell 402/1202 *NO low-GWP*
R-Value At 1” (ASTM C518)	6.7 (*6.5)	6.7 (*6.5)	7.7 (*7.0)	4.0
Density (ASTM D1622)	1.75 pcf (*1.9 pcf)	1.75 pcf (*1.9 pcf)	2.8 pcf (*2.6 pcf)	0.75 pcf
Compressive Strength (ASTM D1621)	15.9 psi (*21.3 psi)	15.9 psi (*21.3 psi)	>40 psi (>35 psi)	N/A
High/Low Temperature Tolerance	±250F (*±250F)	±250F (*±250F)	±250F (*±250F)	±250F
Perm Rating At 1” & 3” (ASTM E96)	3.70 & 1.83 (*TBD) Perms	3.70 & 1.83 (*TBD) Perms	N/A Outdoor Use	N/A
Flamespread at 2” thick (ASTM E84)	20 (*45)	20 (*45)	N/A Outdoor Use	25
Smoke Developed at 2” thick (ASTM E84)	300 (*400)	300 (*400)	N/A Outdoor Use	300
Fungi Resistance (ASTM G21)	No Growth (*No Growth)	No Growth (*No Growth)	N/A Outdoor Use	No Growth